

Accura® ABS Black (SL 7820)

ABS Klasse

Schwarzer Kunststoff, der gefräste ABS Teile nachbildet und ersetzt

Ausgehärteter Werkstoff

MESSUNG	BEDINGUNG	METRISCH	U.S.
Zugfestigkeit (MPa/PSI)	ASTM D 638	45-47	6525-6815
Zugmodul (MPa/KSI)	ASTM D 638	1890-2440	274-354
Bruchdehnung (%)	ASTM D 638	6-13	6-13
Biegefestigkeit (MPa/PSI)	ASTM D 790	75-78	10875-11310
Biegemodul (MPa/KSI)	ASTM D 790	2260-2370	328-344
Kerbschlagzähigkeit (J/m/ft·lb/Zoll)	ASTM D 256	39-56	0,73-1.05
Wärmeformbeständigkeit	ASTM D 648 @ 66 PSI	51 °C	124 °F
Wärmeausdehnungskoeffizient (μ mm/m °C / μZoll/Zoll °F)	ASTM E 831-93 25-50 °C	93	52
Glasübergang (Tg)	DMA, E"	62 °C	144 °F
Härte, Shore D		86	86

Features

- Steiff und robust
- Funktionsbaugruppen
- Fertigung kleiner Losgrößen

Flüssiger Werkstoff

MESSUNG	BEDINGUNG	WERT
Viskosität	bei 30 °C (86 °F)	210 cps
Eindringtiefe		4,5 mils
Kritische Energie		10 mJ/cm ²
Farbe		Schwarz
Dichte im festen Zustand	bei 25 °C (77 °F)	1,16 g/cm ³
Dichte im flüssigen Zustand	bei 25 °C (82 °F)	1,13 g/cm ³



www.3dsystems.com

UK

Tel: +44 1442 282 600 info@3dsystems-europe.com

USA

Tel: +1 803.326.3900 moreinfo@3dsystems.com **Germany, Scandinavia, Eastern Europe, Middle East** Tel: +49 6151 357 0

info@3dsystems-europe.com

Asia-Pacific

Melbourne Tel: +61 3 9819 4422 Sydney Tel: +61 2 9516 5571 3dprinters.asiapac@3dsystems.com

Garantie/Haftungsausschluss: Die Leistungsmerkmale dieser Produkte können je nach Produktanwendung, Betriebsbedingungen oder Endgebrauch unterschiedlich sein.

3D Systems übernimmt keinerlei Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, unter anderem (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

© 2017 by 3D Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Das 3D-Logo und Accura sind eingetragene Handelsmarken von 3D Systems, Inc.